

## Schimmel-Ex - Sanierfarbe mit Langzeitwirkung

Mit amtlichem Prüfzeugnis

### Eigenschaften

**INTRASIT® SE-SF 70A** ist eine diffusionsfähige, hochdeckende Organo-Silikatfarbe mit multifunktionaler Anti-Schimmel-Wirkung.

**INTRASIT® SE-SF 70A** ist mit einer Wirkstoffkombination ausgerüstet, die den Anstrichfilm nachhaltig vor mikrobiellem Befall schützt.

Aufgrund kapillarer Leitfähigkeit und des sehr guten Wasserdampfdiffusionsverhaltens, in Kombination mit dem hahne Sanierungssystem, wird die Oberflächenfeuchtigkeit deutlich reduziert. Durch die hohe Alkalität der Farbe, des Baustoffuntergrundes sowie des Systemproduktes **INTRASIT® SE-SB 10D** als Grundierung, wird dem Schimmel der Nährboden entzogen.

- Diffusionsoffen
- Lösemittelfrei
- Langzeitwirkung
- Leicht verarbeitbar
- Hohe Deckkraft

### Anwendung

**INTRASIT® SE-SF 70A** als Bestandteil des Schimmel-Ex-Saniersystems zur dauerhaften farblichen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen mit schimmelbewuchshemmenden Eigenschaften.

### Anwendungsgebiete:

- Außen- und Innenbereich
- Mineralische Untergründe
- Gipskarton, Tapeten, sowie tragfähige Altanstriche

### Technische Daten

Verpackung	PE-Eimer
Gebinde	15 l
Lieferform	24 Gebinde/Pal.
Farbton	weiß
pH Wert	11,3
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Dichte	1,6 kg/l
Lagerung	frostfrei und kühl, 12 Monate

### Verbrauch

Je Anstrich	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup>
-------------	---------------------------

## Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein.

Saugfähige, mineralische Untergründe mit **INTRASIT® SE-SB 10D** grundieren.

## Verarbeitung

1. **INTRASIT® SE-SF 70A** mit Pinsel, Rolle oder Quast in dünnen Schichten auftragen.
2. Den 1. Anstrich verdünnt mit ca. 20 % Wasser, den 2. Anstrich unverdünnt auftragen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## hahne Systemprodukte

INTRASIT® RZ1 55HSP  
INTRASIT® RZ2 55HSP  
INTRASIT® SE-SL 18DD  
INTRASIT® SE-SB 10D

## Wichtige Hinweise

- Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +35 °C einhalten.
- Die einschlägigen Vorschriften zum Umgang mit schimmelpilzbelasteten Flächen beachten, wie z. B. den "Leitfaden zur Ursachensuche und Sanierung bei Schimmelpilzwachstum in Innenräumen (Umweltbundesamt)" oder die "Handlungsempfehlung für die Sanierung von mit Schimmelpilzen befallenen Innenräumen (Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg)".
- Zur farblichen Gestaltung kann **INTRASIT® SFG 70A** mit einer für Silikatfarben geeigneten Abtönfarbe kurz vor Beginn der Arbeiten abgetönt werden. Die Zugabemenge beträgt max. 10 %

## Inhaltsstoffe

Kunststoff-Dispersion, Pigmente, Füllstoffe, Alkalisilikate, Filmschutzmittel

## Arbeitsschutz / Empfehlung

Das Produkt ist alkalisch.

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

## Entsorgung

Für alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling-Partner Interseroh geben. Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen) entsorgt werden.

## Hersteller

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90

hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stand: 2.2021